

Produkthefte


Teglstein

Mur-Sentret
Forskningsvn. 3b
P.b. 53 Blindern, 0313 OSLO

Tlf. 22 93 07 60
Faks 22 60 11 92
e-post: post@mur-sentret.no
Internett: www.mur-sentret.no



murbransjens
forsknings- og
informasjonskontor



Optiroc as

Besøksadresse: Brobekkveien 84

Postadresse: Pb. 216 Alnabru, 0614 OSLO

Telefon: 22 88 77 00

Faks: 22 64 54 54

E-post: info@optiroc.no

Internett: www.optiroc.no

Definisjoner (ref. NS 3000 Teglstein)

Minuttsug: Den vannmengde steinens liggeflate suger opp fra et kar med vann i løpet av 1 minutt.

Prøvemethode: NS 3000 pkt. 11.10.

Vannabsorpsjon: Volumet av oppsugt vann i forhold til steinens volum.

Prøvemethode: NS 3000 pkt. 11.9.

Densitet: Steinens vekt (masse) i tørr tilstand, dividert med dens netto volum.

Prøvemethode: NS 3000 pkt. 11.5.

Trykkfasthet: Bruddlast dividert med trykkflate, uten fradrag for eventuelle hull.

Prøvemethode: NS 3000 pkt. 11.6.

WIENERBERGER AS - BRATSBERG TEGLVERK

NAVN	TYPE	FORMATER (lxbxh)						Minuttsug kg/(m ² min)	Vannabsorpsjon volum-%	Densitet ²⁾ (kg/m ³)	Trykkfasthet (N/mm ²)
		Ekstrudert	205x95x65	215x102x65	226x85x60 Rehab	226x104x60	285x85x60				
Glatt rød	x				x			0,8 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Ru rød	x			x	x			1,0 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Børstet rød	x				x			0,8 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Struktur rød ¹⁾	x			x	x			1,0 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Glatt rød m/ fargespill	x				x			0,8 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Ru rød m/ fargespill	x			x	x			1,0 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Slottstegl rød m/ fargespill	x				x			1,0 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Rustika rød m/ fargespill	x				x			1,0 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Børstet rød m/ fargespill	x			x	x			0,8 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Struktur rød m/ fargespill ¹⁾	x			x	x			1,0 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Slottstegl brun m/ fargespill	x				x			1,0 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Glatt brun	x				x			0,8 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Ru brun	x			x	x			0,8 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Struktur brun ¹⁾	x			x	x			0,8 +/- 0,6	9 +/- 3	2150	>45
Ru oker mørk m/ fargespill	x			x	x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Struktur oker mørk m/ fargespill ¹⁾	x			x	x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Glatt oker lys	x			x	x			4,0 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Ru oker lys	x			x	x			4,0 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Struktur oker lys ¹⁾	x			x	x			4,0 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Kloster lys m/ fargespill	x			x	x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Struktur kloster lys m/ fargespill ¹⁾	x			x	x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Glatt pastell gul	x			x	x			4,2 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Struktur pastell gul ¹⁾	x			x	x			4,2 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Ru rosa	x			x	x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Struktur rosa ¹⁾	x			x	x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Ru rosa m/ fargespill	x			x	x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Slottstegl rosa m/ fargespill	x				x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Struktur rosa m/ fargespill ¹⁾	x			x	x			3,8 +/- 1,0	28 +/- 5	1750	>35
Tuohi Hvit	x					x	x	3,0 +/- 0,5	25 +/- 5	1200	>25
Kuura Beige	x					x	x	0,8 +/- 0,5	9 +/- 5	1200	>30
Naava Gul	x						x	3,0 +/- 0,5	25 +/- 5	1200	>25
Pellava Grå	x						x	0,9 +/- 0,5	9 +/- 5	1300	>35
Pastorale Rød			x					3,5 +/- 0,5	28 +/- 5	1200	>12
York russet Rosa/Brun		x						3,0 +/- 0,5	28 +/- 5	1250	>15

¹⁾ Struktursiden - teglsteinens «bakside» - har en røffere overflate enn forsiden, med bl.a. riss og ujevnheter fra tørkeprosessen. Steinkvaliteten mhp. frostbestandighet, trykkfasthet o.a. er intakt, slik at struktursiden kan brukes i fasade.

²⁾ +/- 5% (teglgodset)

Materialeegenskaper og tekniske data iht. opplysninger fra produsent.


WIENERBERGER AS - TERCA

NAVN	TYPE	FORMATER (lxbxh)										
		Ekstrudert	Håndbanket	210x100x63 WDF	210x100x50 WF	188x88x48 M50	188x88x63 M65	188x88x88 M90	228x108x54 DNF	Vannabsorpsjon volum-%	Densitet (kg/m ³)	Trykkfasthet (N/mm ²)
Beerse												
Agora Donkergrijs			x	x	x	x				<10	1650	>30
Agora Lichtgrijs			x	x	x	x				<10	1650	>30
Agora Superwit			x	x	x	x				<10	1650	>30
Agora Titaangrijs			x	x	x	x				<10	1650	>15
Agora Zilvergrijs			x	x	x	x				<10	1650	>30
Agora Zwart			x		x					<9	1650	>10
Pastorale			x	x		x	x			<12	1650	>12
Bemmel												
Bemmels Brons			x		x					15	1800	>17,5
Geel Licht Genuanciërt			x		x					18	1800	>17,5
SAS												
Antraciet				x	x	x	x		x	<9	1470	>10
Reiebrand			x			x	x		x	<12	1470	>10
Renova			x		x	x			x	<12	1470	>10
Rosebrand			x		x	x	x		x	<10	1720	>20
Zilverbrand			x		x	x	x		x	<10	1720	>20
Zilvergrijs			x	x	x	x	x		x	<10	1720	>20
Schouterden												
Maaseiker Bont Ringoven			x	x	x				x	<12	1740	>16
Paarsblauw Getrokken			x	x	x				x	<8	1750	>30
Paarsblauw Ringoven			x	x	x		x		x	<8	1750	>30
Rood Genuanceerd			x	x					x	<8	1750	>30
Veldbrand Antiek			x	x	x				x	<11	1740	>17
Veldbrand Exterieur (York russet)			x	x	x				x	<11	1740	>17
Wit Gesinterd			x		x				x	<4	1750	>16
Thorn												
Bronsgroen			x	x	x					7	1700	>25,0
Lichtbrons Gesinterd "Village"			x	x	x					15	1750	>17,5
Lichtbrons			x	x	x		x			16	1750	>17,5
Veldbrons Gesinterd "Village"			x	x	x					15	1750	>17,5
Violente "Overture"			x	x	x					12	1800	>25,0
Zalmbrons "Village"			x	x	x					15	1750	>17,5
Warneton												
Antiek			x	x	x	x				<16	1550	>20
Begonia			x	x	x	x				<15	1550	>16
Mangaan Zwart			x	x	x	x				<15	1550	>16
Zonnebloem			x	x	x	x				<16	1550	>20
Oud Torhout			x	x		x				13-15	1550	>20
Diam. Lichtgrijs (Kortemark)	x				x		x	x		<6	1750	>45
Diam. Zwart Bezand (Kortemark)	x				x		x	x		<6	1750	>45

For det norske markedet er det, for håndbanket tegl, WDF formatet som markedsføres. Dette formatet kan variere litt fra fabrikk til fabrikk, og er i tabellen ovenfor oppgitt med snittmål.



Bratsberg Teglverk - Glatt rød



Bratsberg Teglverk - Børstet rød med fargespill



Bratsberg Teglverk - Ru rød med fargespill



Bratsberg Teglverk - Rustika rød med fargespill



Bratsberg Teglverk - Slottstegl rød med fargespill




Bratsberg Teglverk - Struktur rød med fargespill



Bratsberg Teglverk - Glatt rød med fargespill



Bratsberg Teglverk - Glatt brun




Bratsberg Teglverk - Børstet rød



Bratsberg Teglverk - Struktur rød



Bratsberg Teglværk - Slottsegl brun med fargespill



Bratsberg Teglværk - Ru brun




Bratsberg Teglværk - Struktur brun



Bratsberg Teglværk - Struktur oker mørk med fargespill



Bratsberg Teglværk - Ru oker mørk med fargespill




Bratsberg Teglværk - Glatt oker lys




Bratsberg Teglværk - Kloster lys med fargespill



Bratsberg Teglværk - Struktur kloster lys med fargespill



Bratsberg Teglværk - Struktur pastell gul



Bratsberg Teglværk - Struktur rosa



Bratsberg Teglværk - Glatt pastell gul



Bratsberg Teglværk - Ru rosa




Bratsberg Teglværk - Ru rosa med fargespill



Bratsberg Teglværk - Slottsegl rosa med fargespill




Bratsberg Teglværk - Struktur rosa med fargespill




Bratsberg Teglværk - Struktur rosa




Bratsberg Teglværk - Struktur rosa med fargespill



Bratsberg Teglværk - Glatt pastell gul




Bratsberg Teglværk - Ru rosa



Bratsberg Teglværk - Ru rosa med fargespill



Bratsberg Teglværk - Slottstegl rosa med fargespill



Tuohi



Kuura



Naava



Pellava



Pastorale




York russet



Terca Beerse Agora Donkergrijs



Terca Beerse Agora Zwart




Terca Beerse Agora Lichtgrijs




Terca Beerse Pastorale



Terca Beerse Agora Superwit



Terca Bommel Bommels Brons



Terca Beerse Agora Titaangrijs



Terca Bommel Geel Licht Genuancierd



Terca Beerse Agora Zilvergrijs



Terca SAS Antraciet




Terca SAS Reiebrand



Terca SAS Zilvergrijs



Terca SAS Renova



Terca Schouterden Maaseiker Bont Ringoven



Terca SAS Rosebrand Campina



Terca Schouterden Paarsblauw Getrokken



Terca SAS Rosebrand



Terca Schouterden Paarsblauw Ringoven



Terca SAS Zilverbrand



Terca Schouterden Rood Genuanceerd



Terca Schouterden Veldbrand Antiek



Terca Thorn Lichtbrons




Terca Schouterden Veldbrand Extérieur



Terca Thorn Veldbrons Gesinterd 'Village'




Terca Schouterden Wit Gesinterd



Terca Thorn Violente 'overture'



Terca Thorn Bronsgroen




Terca Thorn Zalmbrons 'Village'



Terca Thorn Lichtbrons Gesinterd 'Village'



Terca Warneton Antiek



Terca Warneton Begonia



Terca Diamant Lichtgrijs (Kortemark)



Terca Warneton Mangaan Zwart



Terca Diamant Zwart Bezand (Kortemark)



Terca Warneton Zonnebloem



Terca Warneton Oud Torhout